

FÄRGTYP	Halvblank alkydoljefärg med linolja.
ANVÄNDNING	På nya och tidigare oljefärgsmålade eller laserade träfasader utvändigt, på fönster, dörrar, vindskivor och på rostskyddsgrundade metallytor. På träytor kan färgen användas både som grund- och färdigstrykningsfärg.
SPECIALEGENSKAPER	RANCH HUSFÄRG har en god vidhäftning till underlaget och ger ett bra konserverande skydd åt träytan.

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 54 volym-%

Praktisk färgåtgång 5 - 8 m²/l beroende på underlaget

Densitet ca 1,15 g/ml

**Torktid vid +23°C, relativ
luftfuktighet 50 %**

- klubbfri efter 16 timmar

Övermålningsbar efter 24 timmar

**Förtunning och rengöring av
redskap** TEKNOSOLV 1621

Glans Halvblank

Kulörer Vit och svart

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

RANCH HUSFÄRG är anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt träytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.

Tryckimpregnerat trä bör vädras i några månader innan målning utföres.

Nytt trä: Behandla ytan så snart som möjligt. Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla med UTEGRUND eller förtunnad RANCH HUSFÄRG. Färdigmåla sedan med oförtunnad HUSFÄRG. Grundning och 2 strykningar ger bästa resultat.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst sittande färg och träfibrer. Färgskiktet kan ha dålig vidhäftning till underlaget även om det förefaller intakt. Tvätta ytorna med RENSA fasad- och målartvätt, mögliga ytor med RENSA mögeltvätt och skölj ytorna väl. Trärena ytor behandlas med färglös WOODEX BASE grundolja och grundas med förtunnad RANCH HUSFÄRG. Färdigmålas med oförtunnad RANCH HUSFÄRG.

Reserva i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta, för att undvika kulörddifferenser.

Blanda om färgen väl och applicera med pensel eller spruta. Observera, att det är normalt för oljefärg att glansen och kulören förändras med tiden.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
